

# RESCUER

Fabric description / Opis tkaniny	
Composition / Skład:	40% polyester (poliester) 60% cotton (bawełna)
Width / Szerokość:	150 cm
Area mass / Gramatura:	250±10 g/m <sup>2</sup>
Weave / Splot:	2/1



Physical properties / Właściwości fizyczne	Weft Wątek	Warp Osnowa
<b>Tensile strenght / Średnia siła zrywająca [N]</b> EN ISO 13934-1:1999	306	1 564
<b>Tear strenght / Średnia siła rozdzierania [N]</b> ISO 4674:1977	56	60
<b>Washing shrinkage / Zmiana wymiarów po praniu [%]</b> EN ISO 5077:2008, 5 x 60°C	< ± 3	< ± 3
<b>Abrasion Resistance / Odporność na ścieranie 12kPa</b> EN ISO 12947-2:1998	4,6	
<b>Permeability to air / Przepuszczalność powietrza mm/s</b> EN ISO 9237:1998	39.5mm/s	

<b>This fabric fulfils requirements of the following norms /</b> Tkanina spełnia następujące normy:
Certified according to Oeko-tex® standard / Tkanina posiada Certyfikat Oeko-tex®
EN ISO 20471:2014 requirements for non-fluorescent material/ Wymagania dla materiałów niefluorescencyjnych, p. 5.1.2.

Color fastnes / Właściwości koloru		
<b>Wash fastness / Odporność wybarwień na pranie</b>	EN ISO 105-C06:2010	
<b>Color change / Zmiana Koloru</b>	4	
Cotton / Bawełna	Polyester / Poliester	4
<b>Perspiration fastness / Odporność wybarwień na pot</b> EN ISO 105-E04	<b>Alkaline</b> Pot alkaliczny	<b>Acid</b> Pot kwaśny
	4	4
<b>Rub fastness / Odporność wybarwień na tarcie</b> EN ISO 105-X12:2001	<b>Dry</b> Suche	<b>Wet</b> Mokre
	4	4

Other parameters /Inne parametry	
<b>Resistance to pilling /</b> Skłonność do mechacenia i pillingu EN ISO 12945-2	4

Chemical properties / Właściwości chemiczne	
<b>PH of aqueous extract / PH ekstraktu wodnego</b> EN ISO 3071:2006	6,7
<b>Content of formaldehyde / Zawartość formaldehydu</b> EN ISO 14184-1:2011	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100
<b>Content of aromatic amines / Zawartość amin aromatycznych</b> EN ISO 14362-1	not detected / nie wykryto Oeko-tex® standard 100

\* N/A - not applicable / nie dotyczy



The data listed in above specification have been developed on the basis of tests carried out on the sample of a.m product. Data serves as an information and is not part of an offer within the meaning of the Act. /

Dane zawarte w powyższej specyfikacji opracowane zostały na podstawie badań laboratoryjnych i deklaracji producenta. Karta techniczna pełni rolę informacyjną i nie jest elementem oferty handlowej w rozumieniu ustawy.